

DESCRIZIONE	Stucco epossidico bicomponente rapido, chimico resistente , esente da solventi, per pareti i e pavimenti .	
CARATTERISTICHE GENERALI	Stucco bicomponente a base di resina epossidica, indurenti cicloalifatici, silice micronizzata e inerti selezionati. Epostuk Tix Rapido è caratterizzato da ottima adesione su cemento, mattoni e marmo, buona carteggiabilità, assenza di bolle, flessibilità e rapidità di indurimento. Epostuk Tix Rapido è il prodotto ideale in tutti i casi dove si richiede rapidità nella fase di stuccatura e tempi brevi di attesa prima della successiva verniciatura. Epostuk Tix Rapido, infatti, indurisce dopo circa 60 minuti e può essere sovraverniciato con smalti monocomponenti, epossidici e poliuretanici già dopo circa 2 ore dall' applicazione, a seconda delle condizioni atmosferiche. Epostuk Tix Rapido è uno stucco chimico resistente con ottime capacità riempitive e assenza di ritiro. E' fortemente tixotropico per cui è adatto anche per lavori in verticale.	
CAMPI D'IMPIEGO	Epostuk Tix Rapido è specifico come riempitivo di fessurazioni e crateri , come collante di piastrelle e per la rasatura di superfici di ogni tipo destinate alla verniciatura con smalti e rivestimenti epossidici e poliuretanici. Il prodotto anche non sovraverniciato è resistente alle sostanze acide e basiche di media concentrazione.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Colore	Grigio (su richiesta colori base ossido)
	Stato fisico	pastoso
	Peso specifico	1.5 kg/lit +/- 0.05
	Rapporto di miscela A:B (A = base, B = indurente)	2 : 1
	Pot-life (tempo utile di lavorazione) a 20°C UR 65 %	25 minuti
	Tempo di sovraverniciabilità a 20°C UR 65 %	2 ore
	Tempo di indurimento completo a 20°C	24 ore
	Infiammabilità	non infiammabile
PREPARAZIONE	Mescolare accuratamente i due componenti nel rapporto indicato. La base e l' indurente sono forniti in due colori diversi, rispettivamente grigio chiaro e grigio scuro, in modo tale che la loro completa miscelazione possa essere evidenziata dalla formazione di una pasta grigia omogenea. Dopo la miscelazione dei componenti il prodotto è pronto all' uso, non necessita di alcuna diluizione. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare Diluente PE o Acetone Puro.	
APPLICAZIONE	Epostuk Tix Rapido si applica a spatola liscia su supporto asciutto e pulito, esente da polvere, grassi o altri tipi di sporco, parti friabili o qualsiasi altro agente inquinante. Per migliorare l'aderenza del prodotto si consiglia di irruvidire la superficie mediante una leggera carteggiatura o spazzolatura.	
RESA TEORICA	E' subordinata al tipo di trattamento e alle dimensioni delle fessurazioni o crateri da riempire. Mediamente occorrono 1.5 kg/m ² per mm di spessore.	

EPOSTUK TIX RAPIDO

CONFEZIONI	Secchi in ferro da 4 kg (A) + 2 kg (B) 1 kg (A) + 0.5 kg (B)
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco, ventilato e riparato da fiamme e fonti di calore. In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.
AVVERTENZE	Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.

Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.

In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.

Bz Chem S.r.l.

P.IVA e COD. FISC. IT05656370656
R.E.A. SA-463545
PEC: bzchem@pec.it

Via Kennedy 39A
84044 ALBANELLA (SA)
Tel: +39 0828.1998792
Email: info@bzchem.it