

Rev. n. 1 del 20/07/2022

Bollettino tecnico

DESTIL

Decapante e disincrostante per marmo, piastrelle e piscine

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Liquido decapante per alluminio in lastre a basso contenuto di silicio. Può essere utilizzato come disincrostante per rivestimenti in marmo, pietra segata, feldspati, klinker e piastrellati per piscine.

APPLICAZIONI

Edifici e strutture edili rivestite in marmo o pietra segata o rifiniti in klinker. In pratica cioè tutte le facciate esterne che non sono tinteggiate; rivestimenti piastrellati delle piscine pubbliche, alberghiere o private sia ad acque normali sia ad acque termali; strutture, profilati, lamiera in alluminio e sue leghe, ossidati per effetto termico o dovuto gli agenti atmosferici e allo smog; asportazione del nero di saldatura all'acciaio inox; rimozione di depositi silicei.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Decapaggio di Alluminio:

Utilizzare il prodotto tal quale ad immersione, in vasche rivestite di polipropilene o polivinilcloruro (PVC). A temperatura ambiente, il tempo di decapaggio varia dai 10 ai 30 minuti, in rapporto allo spessore del manufatto. Al termine delle operazioni, risciacquare abbondantemente con getto d'acqua fresca e pulita esente da cloruri, solfuri o specie dannose per il ferro, avendo cura di rimuovere il prodotto da tutti gli interstizi.

Pulizia e disincrostazione di rivestimenti esterni in marmo, klinker, piastrellati e piscine:

diluire 1 parte di prodotto con 9 parti di acqua e spruzzare sulle superfici da pulire. Lasciare agire per 4-5 minuti o il tempo necessario affinché si veda lo sviluppo caratteristico delle bollicine. Al termine risciacquare abbondantemente con acqua.

Trattamento di piastrellati delle piscine termali:

diluire una parte di prodotto con 6 parti di acqua (usare le concentrazioni più elevate in piscine con acque termali ad alto contenuto salino o con acqua sulfuree!). Lasciare agire la soluzione per un tempo variabile allo spessore dei residui da asportare quindi procedere con il risciacquo con acqua abbondante.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Se l'operazione di risciacquo viene eseguita con l'idro pulitrice si ottengono migliori risultati.

PRECAUZIONI D'USO

Evitare attentamente il contatto del prodotto con il ferro.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido

Colore: Incolore

Odore: Caratteristico

pH: < 2,0

Densità e/o densità relativa: 1,15 ± 0,01

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS05, GHS06

Rev. n. 1 del 20/07/2022

Bollettino tecnico

DESTIL

Decapante e disincrostante per marmo, piastrelle e piscine

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Acute Tox. 2, Acute Tox. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 3

Codici di indicazioni di pericolo:

H300+H310 - Mortale in caso di ingestione o a contatto con la pelle

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H331 - Tossico se inalato.

Prodotto letale: non ingerire e non mettere a contatto con la pelle

Prodotto tossico: non inalare

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 2922

IMBALLAGGIO

Tanica 5,5 Kg

Tanica 25 Kg

Tanica 33 Kg

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.