

Rev. n. 1 del 19/02/2024

Bollettino tecnico

VINILGLUE OUT COLLA VINILICA CLASSE D3 AD USO ESTERNO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Adesivo acetovinilico in dispersione acquosa, omopolimero modificato. È un collante molto versatile per l'incollaggio di laminati plastici con truciolare e MDF dove è richiesta una particolare resistenza all'acqua.
In riferimento al Decreto 10 Ottobre 2008 (G.U. Serie Generale n.288 del 10 Dicembre 2008) dichiariamo che nel collante da noi formulato la percentuale di aldeide formica CH₂O è al di sotto di 0,124 mg/m³ vale a dire meno di 0,1 ppm (dopo 4 ore dall'incollaggio).

CARATTERISTICA	VALORE TIPICO	METODO
Formaldeide libera	< 163 mg/Kg	ISO 15373:2001
Rilascio formaldeide	0,1 mgHCHO/m ² h	UNI EN 717-2:1994
Viscosità Brookfield RTV # 6; 20 rpm a 23 °C	12000 - 18000 mPa.s	UNI EN ISO 2555
Tempo aperto a 20 °C	7 - 9 min	
Tempo di presa a 20 °C	20 - 30 min	
Temperatura minima di filmazione (TMF)	3 °C	ISO 2115
Residuo secco	52 ± 1	ISO 3251

APPLICAZIONI

È un prodotto idoneo per l'incollaggio di pavimenti prefiniti, mobili sottolavelli, legni duri con se stessi, legno lamellare, serramenti ed infissi, con impianti a freddo, a caldo o con impianti ad alta frequenza (Elettronica Cavallo).

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Il prodotto va applicato tal quale con incollatrice a rulli, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Condizioni favorevoli per l'applicazione:

Temperatura legno, ambiente, colla: 18 – 22 °C
Umidità del legno: 9 – 12%
Umidità relativa dell'aria: 65 – 75%
Spalmatura: 150 – 300 g/m²

PRECAUZIONI D'USO

Il prodotto deve essere immagazzinato ad una temperatura non inferiore ai 10 °C.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido
Colore: Bianco
Odore: Caratteristico
pH: 3,0 ± 0,5
Punto di fusione/punto di congelamento: circa 0 °C
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: circa 100 °C
Tensione di vapore: 23 hPa @ 20 °C
Densità e/o densità relativa: 1,09 ± 0,01
Idrosolubilità: Parzialmente miscibile
Proprietà esplosive:

Rev. n. 1 del 19/02/2024

Bollettino tecnico

VINILGLUE OUT COLLA VINILICA CLASSE D3 AD USO ESTERNO

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuna

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

IMBALLAGGIO

Flacone 200 g
Flacone 500 g
Secchio 1 Kg
Secchio 5 Kg
Secchio 30 Kg

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.