

Rev. n. 1 del 28/06/2022

Bollettino tecnico

COVER STILL

Rivestimento in acciaio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Rivestimento protettivo ad effetto metallico. Spruzzato su qualsiasi superficie metallica forma una pellicola protettiva di lunga durata che impedisce l'ossidazione e la corrosione evitando così il degrado del pezzo trattato. Ha una buona resistenza ai solventi non clorurati e resiste a temperature di circa 500°C. Se spruzzato su strutture che rimangono all'esterno, il prodotto non muta di colore.

APPLICAZIONI

Rivestimenti di marmitte, blocchi motore, valvolame, serbatoi, strutture in ferro, tubature, ecc.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGI

Pulire molto bene la superficie da trattare eliminando eventuali presenze di ruggine e scorie in genere.

- Agitare la bombola sino a sentire il movimento delle sfere interne alla bombola;
- Spruzzare le quantità di prodotto necessaria sulla superficie da trattare, mantenendo la bombola in posizione verticale e ad una distanza di 20 cm.

Dopo 20 minuti il processo di catalizzazione sarà terminato formando un rivestimento sufficientemente elastico da poter sopportare sbalzi termici. Dopo l'uso spruzzare per 2/3 secondi a bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Si consiglia di applicare due mani incrociate (una in senso orizzontale e l'altra in senso verticale) lasciando trascorrere tra le due mani almeno 7 minuti e non oltre i 15 minuti.

PRECAUZIONI D'USO

Conservare il prodotto nel contenitore originale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Aerosol
Colore: Grigio
Odore: Caratteristico
Infiammabilità: Infiammabile.
Tensione di vapore: 3250 mmHg
Densità di vapore relativa: < 1 (Aria = 1)
Densità e/o densità relativa: 0,77 ± 0,01
Idrosolubilità: Completamente immiscibile
Temperatura di autoaccensione: > 270 °C
Viscosità cinematica: 21 sec. TF4 a 20 °C

ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS02, GHS07

Rev. n. 1 del 28/06/2022

Bollettino tecnico

COVER STILL

Rivestimento in acciaio

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Flam. Aerosol 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3

Codici di indicazioni di pericolo:

H222 - Aerosol altamente infiammabile.

H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H315 - Provoca irritazione cutanea

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

Aerosol che si infiamma con estrema facilità anche a basse temperature, rischio di incendio

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.

Attenzione: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

L'inalazione ripetuta dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C.

I contenitori aerosol surriscaldati scoppiano e possono venire proiettati a distanza con violenza e si può verificare un pericoloso meccanismo di diffusione dell'incendio.

Numero ONU: 1950

IMBALLAGGIO

Aerosol 400 ml

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.